



Nivelador de Pisos

Retape y nivelar
pisos en interiores,
Enlucidos y
reparación



El Nivelador de Pisos Extrafino es un producto en base a Sulfato de Calcio hemi-hidrato ($\text{Ca SO}_4 \times \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) y aditivos especialmente formulados para retapar, nivelar sobrelosas y pisos de hormigón.

Principales ventajas

- Fácil de aplicar
- Excelente adherencia
- Excelente terminación

PREPARACIÓN

1 Vierta agua en un recipiente plástico, que se encuentre limpio de residuos e impurezas de anteriores preparaciones (esto podría acelerar el fragüe) a razón de 13 Lts. de agua por saco Nivelador de Pisos Extrafino de 25 Kg.

2 Es conveniente que antes de utilizar Nivelador de Pisos Extrafino, éste se revuelva dentro del saco para evitar aglomeraciones.

3 El Nivelador de Pisos Extrafino debe ser espolvoreado dentro del recipiente plástico para lograr así una mayor superficie de contacto con el agua.



PREPARACIÓN SUPERFICIE




1 Asegúrese que el piso esté limpio y rugoso.

2 Vierta la mezcla en los extremos del recinto a nivelar.

3 Poner una regla sobre la mezcla presionando hasta llegar al nivel requerido.

4 Enseguida rellenar con la mezcla por debajo de la regla, formando fajas que darán el nivel final de aplicación del producto.

5 Posteriormente cuando las fajas estén endurecidas empezar a aplicar el producto en todo el recinto, eliminando con una regla el exceso de mezcla. Dilatar cortando la mezcla con una llana lisa cada 16 m² aprox.



USOS

- Para retapar y nivelar pisos interiores.
- Enlucido de pisos rugosos.
- Reparación de superficies para colocación de pisos flotantes, alfombras, parquet, pisos vinílicos (flexit), cerámicas, etc.
- Aplicable en zonas interiores con posterior recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo fragüe: 30 min. aprox.
- Tiempo de duración saco abierto: 1 mes (en un lugar seco).
- Peso 25 Kg aprox.
- Almacenamiento: 6 meses máximo (desde la fecha indicada en el envase) mantenida en un lugar seco (evitando contacto con el agua o humedad), ventilado y separado del piso.
- Color: Gris claro.
- Flexión (kg/cm²): 60
- Compresión (kg/cm²): 92
- Tracción (kg/cm²): 10
- Dureza(°Shore C): 85
- Granulometría:
 - Malla (425 micras): 0,72%
 - Malla (150 micras): 83,5%
 - Fondo: 15,4%

RENDIMIENTO

- Retape: 0,5 Lt/Kg
- Nivelador de piso: 0,5Lt/Kg
- 1 Kg/m² para 1 mm de espesor aprox.

RECOMENDACIONES DE USO

- Carga desde 1 mm a 20 mm de espesor.
- Proteger siempre el Nivelador de Pisos Extrafino del contacto con el agua, humedad y sol.
- El recinto a trabajar y el agua a usar deben tener una temperatura superior a 5°C e inferior a 35°C.
- Tanto el recipiente a utilizar como el revestimiento o superficies a cubrir deben estar libre de polvo, residuos y secas.
- Nunca el Nivelador de Pisos Extrafino debe ir primero que el agua en el recipiente.
- El tiempo útil es de 30 minutos, por lo tanto se debe preparar la cantidad necesaria a utilizar en ese período de tiempo.
- El producto no requiere puente adherente, salvo en caso de usar pegamento de cerámica.
- Tener en cuenta un contenido máximo de humedad del 1% (en caso de usar baldosas o alfombra) y del 0,5% en caso de usar otros materiales.

Para mayores detalles de recomendaciones ver ficha técnica Productos en Polvo.