



## Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III

Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP 2017-010

### Opis produktu

PROMASTOP® MG III to związana cementem sucha zaprawa. Zaprawa jest łatwa w obróbce z powodu swej dobrej przyczepności do podłoża oraz plastyczności.

### Zastosowanie

Jako zaprawa ogniochronna do montażu klap przeciwpożarowych, drzwi przeciwpożarowych w ścianach masywnych.

### Obróbka

Zaprawa PROMASTOP® MG III może być przygotowana wszelkimi dostępnymi maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilościach można mieszać ręcznie lub wiertarką z mieszadłem.

Po wymieszaniu pozostawić na krótko do odstania. Zaprawa PROMASTOP® MG III jest mieszana z wodą, bez innych dodatków. Zaleca się następującą proporcję: 30 kg zaprawy na 6,30 l wody. Niewielkie odchylenia są do przyjęcia. Temperatura stosowania musi wynosić co najmniej +5°C.

Zaprawa może zostać usunięta ze skóry wodą. Narzędzia od razu po zakończeniu pracy umyć w dużej ilości wody. Otwarty pojemnik należy szczelnie zamknąć.

| Dane techniczne i właściwości     |  |
|-----------------------------------|--|
| Gęstość                           | Ok. 1740 kg/m <sup>3</sup> (stwardniałej zaprawy)  |
| Wytrzymałość na zginanie $\sigma$ | Średnio 2,6 N/mm <sup>2</sup> (przy właściwym wykonaniu)   |
| Wytrzymałość na ścislenie         | Średnio 6,0 N/mm <sup>2</sup> (przy właściwym wykonaniu)   |
| Wydajność                         | Z jednego worka suchej zaprawy uzyskuje się, przy właściwym przygotowaniu ok. 15 l (0,015 m <sup>3</sup> ) świeżej zaprawy |
| Magazynowanie                     | Przechowywać w suchym miejscu na paletach drewnianych  |
| Czas przechowywania               | Ok. 9 miesięcy   |
| Forma dostawcza                   | Worek papierowy 30 kg  |