

Promat

Promat®-Spachtelmasse Požarna izravnalna masa



www.promat-see.com





Opis proizvoda

Požarna izravnalna masa Promat®-Spachtelmasse je posebej razvita, visoko plastična bela suha masa, ki ima širok spekter uporabe. Zmešana s čisto vodo tvori gladko zmes, ki se po sušenju trdno prilepi na stene ali stropne. Masa dobro diha in kemično ne reagira. Material je posebej primeren za dobro vpijajoče podlage.

Področja uporabe

Masa je primerna za zapolnitev in glajenje fug med ploščami, izravnavanje fug in kotov, glav žebličkov, vijakov in sponk. Lahko se uporabi za izravnavanje celotne površine plošč. Primerna je tudi za zapolnitev in glajenje lukenj in razpok v stenah, stropih, in oblogah. Namenjena je notranji uporabi.

Obdelava in nanos

Pred obdelavo je treba odstraniti stare tapete, ostanke barv, ometov, voskov, olja ali maščob. Podlaga mora biti suha in brez prahu. Po potrebi je podlago treba narediti hrapavo in vlažno oz. premazati z običajnimi grundirnimi sredstvi.

Čas obdelave s požarno malto Promat®-Spachtelmasse je približno 45 minut. Ko se mešanica strdi, je ni mogoče ponovno zmečkati z dodajanjem vode. Obdelava je možna pri temperaturah nad +5 °C z uporabo lopatice ali zidarske žlice.

Reže med ploščami so lahko do 10 mm. Odvisno od vpojnosti plošče zapolnite okoli 1,0 do 1,5 m reže, vstavite ojačitev reže, pritisnite z lopatice in zagladite. Pobrusite posušeno površino in nanesite nov sloj v širini pribl. 25 cm, po osušitvi nanesite še en tanek sloj in ga razširite po površini plošče.

Če želite gladko površino, lahko posušeno maso pobrusite.

Glave vijakov je včasih treba izravnati z več ponovnimi nanosi.

Za pripravo malte uporabite približno 9,6 l čiste vode (iz pipe) na 20 kg Promat®-Spachtelmasse (originalno pakiranje). Maso stresite v vodo, nekaj vode pustite na površini (po potrebi jo dolijte) in pustite 2 minuti, da se dobro vpije. Zmešajte z roko ali mešalko, da dobite gladko mešanico. Dodajanje mase ni priporočeno, saj lahko pride do nastanka gubic. Kakršni koli drugi dodatki niso potrebni ali zaželeni.

Za končno glajenje mora biti masa še posebej gladka in fleksibilna. Odprte vreče je treba po uporabi tesno zapreti.

Embalaza in pakiranje

- suh prah v 20 kg papirnatih vrečah
- Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skladiščenje

Hraniti v hladnem in suhem prostoru na paletah ali lesenih deskah. V originalno zaprti embalaži se lahko skladišči vsaj 12 mesecev.

Tehnični podatki in lastnosti

Barva	bela
Alkalnost (vrednost pH)	pribl. 7-9
Upogibna trdnost * (po DIN 1164)	1,0 N/mm ² (po 1 dnevu) 4,8 N/mm ² (po 28 dneh)
Tlačna trdnost * (po DIN 1164)	2,0 N/mm ² (po 1 dnevu) 9,0 N/mm ² (po 28 dneh)
Poraba	pribl. 250 g/m ² (izravnavanje z lopatico) pribl. 350 g/tm (fugiranje, nalepi se fugirni trak, nato se pogladi) pribl. 1000 g/m ² /mm (izravnavanje celotne površine)

* pri profesionalno izvedeni vgradnji



Slovenija

Etex Building Performance

Promat d.o.o.

Kidričeva 56b

4220 Škofja Loka

T + 386 4 51 51 451

F + 385 4 51 51 450

E info@promat-see.com

www.promat-see.com