



Ergänzende Produkte für Plattenmaterialien

Promat®-Imprägnierung 2000



Merkmale

- zur Hydrophobierung gegen Schlagregen, Regennässe und Spritzwasser
- Einsatz fachgerecht imprägnierter Platten im Außenbereich ohne weitere Beschichtungen
- ideal für PROMATECT®-H, -L, -LS und -L500
- Wasserdampfdiffusion der imprägnierten Fläche wird nicht beeinträchtigt
- sofortige Verarbeitbarkeit, kein Anmischen nötig
- hoch ergiebig, lange Verarbeitungszeiten

Lieferform

gebrauchsfertige Flüssigkeit (12 Monate haltbar)

Verkaufseinheit

Kanister, Inhalt: 10,0 l

0021709

Imprägnierungsmittel auf Basis von Silikaten, zur Hydrophobierung

Produktbeschreibung

Die Promat®-Imprägnierung 2000 ist ein lösungsmittelfreies Imprägnierungsmittel auf der Basis von Silikaten.

Das Produkt ist gebrauchsfertig angemischt und darf nicht verdünnt werden.

Anwendungsgebiete

Mit der Promat®-Imprägnierung 2000 wird eine zuverlässige Hydrophobierung zement-

gebundener Silikatbauplatten gegen Schlagregen, Regennässe und Spritzwasser erzielt. Gleichzeitig festigt die Imprägnierung durch ihre große Tiefenwirkung den Untergrund.

Sie ist ideal für die Brandschutzbauplatten PROMATECT®-H, -L, -L500 und -LS geeignet.

Fachgerecht imprägnierte Platten können im Außenbereich ohne weitere Beschichtungen eingesetzt werden, wobei horizontale und

schräge Flächen zum Beispiel durch Zinkblech oder andere geeignete Maßnahmen abgedeckt werden.

Besondere Hinweise

Informationen wegen einer farblichen Beschichtung vor bzw. nach der Imprägnierung auf Anfrage.

Sicherheitsdatenblatt anfordern.

Verarbeitung

Der zu behandelnde Untergrund muss saugfähig, sauber, staubfrei und trocken sein, ggf. vorhandene Verschmutzungen durch Öl, Fett und Wachs sind zu entfernen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte +5 °C bis +40 °C betragen.

Das Auftragen erfolgt allseitig im Spritz- oder Streichverfahren, inklusive der Schnittkanten, Bohrlöcher etc.

Um die gewünschte Imprägnierung zu erreichen, wird gleichmäßig in zwei Arbeitsgängen nass in nass gearbeitet.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser reinigen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschließen.

Imprägnierung 2000		Eigenschaften	
Rohdichte	≈ 1,1	kg/l	(20 °C)
pH-Wert	11		(20 °C)
Farbe	hellblau		
Lagerung	kühl lagern, vor Frost schützen		
Lagerfähigkeit	12 Monate		(original verschlossen)
Ausführungen, Formate			
Artikeleinheit	Inhalt	Palette	
Kanister	10,0 l	40 ST	
Imprägnierung für	Auftragsmenge		
PROMATECT®-H	pro m ²	≈	0,23 l
PROMATECT®-L	pro m ²	≈	0,41 l
PROMATECT®-LS	pro m ²	≈	0,50 l
PROMATECT®-L500	pro m ²	≈	0,50 l